



ESPAÇOPLÁS

indústria e comercialização de plásticos, Lda

FICHA DE ARTIGO

Artigo:	GR. 5L Nº1 C/ FRISOS PET AMAR		
Ref.	J34.48.52P.AA	Lugar:	N/A
Revisão:	REV 5	Data:	13-mai-11

Transformação

Matéria Prima:	PET - Artenius (S86GL)		
Peso Nominal(Unid):	89 ± 1 g		
Capacidade Topo:	5 142 ± 30 mL	Câmara:	142 ± 30mL
Cap. Nominal:	5 000 mL		
Cor:	Amarelo		
Corante:	Holcobatch 113433	Perc(%):	0,03

Decoração

Serigrafia	☐ Sim	☒ Não	Rotolo	☐ Sim	☒ Não
Nº Cores		NºPassa.			

Paletização / Armazenamento:

	Tipo	Arrumação	Total
Caixas	-	-	-
Tabul.	1200x1000 mm	4 x5 + 4 x 6	44
Sacos	-	-	-
Paletes	1200x1000 mm	44 x 8 tab.	352


Observações: Todos os tabuleiros levam uma folha / filme de protecção às embalagens.

Imagem Artigo:



Dimensões Gerais

Altura (A)	322,1 ± 2,0 mm	Observações: Altura total medida sem a tampa.
Diametro (D)	161,8 ± 2,0 mm	
Diamtro Gargalo (DE)	41,8 ± 0,2 mm	* Medição a 5 mm do topo do gargalo.
Diametro INT. Garg. (DI) *	34,0 ± 0,2 mm	
Dist. do topo ao limite dos 5000 mL (F)	63,6 ± 2,0 mm	



Observações

Em 21JUL04 realizou-se no "INETI" um teste de migração segundo a norma ENV-15, utilizado uma embalagem 5L em PET (Artenius (S86GL)) com cápsula de matéria prima: Polietileno Baixa Densidade. Ref.^a Lupolen 2426H - Basell e corante: RX4321 vermelho - Rerantis. Desta análise conclui-se que não existe qualquer problema da embalagem estar em contacto com os alimentos.

Em 26JUN07 realizou-se no "CNE" testes de Migração Global e Migração Especifica ao mesmo material por nós utilizado na produção das embalagens. As amostras ensaiadas cumprem com os limites estabelecidos por lei, relativamente ao contacto com géneros alimentícios.

Conforme fichas técnicas dos fabricantes de matéria prima, comprova-se não haver qualquer inconveniente no contacto com produtos alimentares.

Declara-se também que o processo de transformação dos polímeros na EspaçoPlas, não interfere em nada a estrutura química dos mesmos.